



Technisches Datenblatt

Super Leicht

Beschreibung:

Presskork mit recht guter Flexibilität, aus mittelkörnigem Naturkorkgranulat mit PU-Bindung.

Spezifisches Gewicht	0,25 – 0,35 g/cm ³
Zugfestigkeit	min. 1,0 N/mm ²
Zusammendrückung n. ASTM F36, Meth. F	14 – 22 %
Rückfederung n. ASTM F36, Meth. F	min. 75 %
Biegefaktor	max. 3

Stand Oktober/2008 – unterliegt keinem Änderungsdienst

Die vorstehenden technischen Daten gelten für das Material im Anlieferzustand ohne Zusatzbehandlung.

Lagerempfehlung:

Wir empfehlen, unsere Materialien in Räumen mit ca. 18 – 22 °C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50 – 60 % zu lagern und vor UV-Licht zu schützen. Gegebenenfalls sollten die Platten zusätzlich in PE-Folie eingeschlagen werden, um bei längerer Lagerzeit das Risiko einer Austrocknung und Nachhärtung zu minimieren.